

Asennus- ja hoito-ohjeet pähkinänkuoressa kestävän lehtikuusiterassin rakentamiseen

1. SÄILYTYS ENNEN ASENNUSTA

- **Säilytä** laudat tasaisella ja kovalla alustalla.
- Aseta lautojen alle 70–90 mm korkeat aluspuut noin 1–1,5 metrin välein.

2. ALUSRAKENNE

- **Runkopuu:** lehtikuusilankku 45×70 tai 45×90 mm tai painekyllästetty runkopuu 48×98 mm.
- **Koolausväli:** 400–600 mm.
- **Tuuletus:** jätä rungon ja maan väliin 25–30 cm.
- **Pituusliitokset:** tee lautojen pituusliitokset aina koolauksen päällä.

3. LAUDOITUS

- **Lautojen väli:** 8 mm kattamattomalla terassilla ja 5 mm katetulla terassilla.
- **Asennuspuoli:** asenna lauta se puoli ylöspäin, joka näyttää paremmalta.

4. KIINNITYS

- **Ruuvit:** käytä ruostumattomia A4-terassiruuveja, yleensä 5×60–70 mm.
- **Esiporaus** ja upotus: esiporaa ja uppokannaa ennen ruuvausta.
- **Ruuvien sijainti:** noin 20–30 mm laudan reunasta.
- **Kiinnitys:** kaksi ruuvia jokaiseen koolaukseen.
- **Piilokiinnitys:** noudata kiinnitysjärjestelmän valmistajan asennusohjeita.

5. VÄRIN MUUTTUMINEN JA HOITO

- **Käsittelemätön** siperianlehtikuusi harmaantuu ajan myötä auringon ja sään vaikutuksesta luonnollisen **hopeanharmaaksi**.
- Lehtikuusen voi jättää käsittelemättä, jos luonnollinen harmaantuminen hyväksytään.
- Jos puun alkuperäistä sävyä halutaan säilyttää pidempään, pinta **voidaan käsitellä** UV-suojatulla puuöljyllä.
- **Puhdista** terassi liasta ja roskista pehmeällä **harjalla ja vedellä**. Pidä lautojen välit avoimina.
- **Poista** pudonneet lehdet ja muu lika **ennen talvea**.

Päivitetty 12.8.2026
Tekijä: Irina Solomakha

Tohha Oy
info@tohha.fi
Puh. 040 480 7650